

Colla speciale decotric

Ambito di applicazione:

La *Colla speciale decotric* è particolarmente indicata per il rivestimento con fibra ruvida, carte da parati strutturate e goffrate.

Caratteristiche:

- con metilcellulosa
- rinforzata con resina sintetica per un sicuro potere di adesione
- facilmente correggibile

Dati tecnici:

Base: etere di amido, metilcellulosa, resine sintetiche in polvere, additivi
 Densità apparente: circa 500 kg/m³
 Valore pH: 9

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante, piana e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). Rimuovere la vecchia carta da parati e le verniciature non ben ancoranti. Stuccare crepe, fori e altre imperfezioni. Consolidare i supporti sabbiosi e gessosi con *Mano di fondo senza solventi decotric*. Pretrattare i supporti molto assorbenti con *Mano di fondo senza solventi decotric* o con *Fondo per la sostituzione di tappezzerie decotric* (per la successiva facile sostituzione di tappezzerie) o eseguire un incollaggio preliminare (per il rapporto dell'impasto si veda la tabella).

Applicazione:

Versare rapidamente il contenuto della confezione in acqua fredda e pulita (v. tabella), mescolando energicamente per alcuni istanti. Mescolare nuovamente la colla con vigore dopo 30 minuti. Applicare la colla in modo uniforme sulla carta da parati ed unirli. Una volta trascorso il tempo di assorbimento indicato, posare le strisce una a contatto con l'altra, esercitando una pressione uniforme ed eliminando ogni bolla d'aria. Per aumentare la resistenza all'umidità e in presenza di supporti poco assorbenti si consiglia di aggiungere una lattina da 750 g di *Colla per rivestimenti di pareti e bordure decotric* per ciascuna confezione di *Colla speciale* impastata.

Applicazione	Rapporto	Acqua per confezione	Confezione sufficiente per
Incollaggio preliminare	1 : 80	8 l	60 - 80 m ²
Fibra ruvida	1 : 70	4 l	20 - 25 m ²
Carte da parati strutturate, goffrate e viniliche nonché altre carte da parati pesanti	1 : 60	4 l	4 - 5 rotoli standard

Rotolo standard: circa 10,05 m x 0,53 m

Indicazioni:

Osservare attentamente le istruzioni di lavorazione del fabbricante della carta da parati. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. Rimuovere immediatamente i residui di colla con un panno umido. Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro dopo l'uso con acqua. Essendo privo di isotiazolinoni, l'impasto di colla va applicato entro breve tempo.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Stoccaggio:

Conservare al fresco e all'asciutto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Codice smaltimento rifiuti CER n. 08 04 14.

N. articolo 000202001 EAN 4007955002024 Formato contenitori 200 g



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.