

aka Tapetenkleister Normal

Anwendungsbereich: *aka Tapetenkleister Normal* eignet sich zum Verkleben von leichten bis schweren Papiertapeten.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Carboxymethylcellulose, Stärkeether
Schüttgewicht:	ca. 0,40 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	in 30 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 ml/m ²

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein. Alte, schlecht haftende Tapeten und Anstriche mit *decotric Tapetenablöser* entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit *decomur Super-Haftspachtel* oder *decofill innen* ausbessern. Stark saugende, sandende und krebende Untergründe mit *decotric Tiefengrund LF* vorbehandeln. Farbliche Verunreinigungen, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit *decotric Flecken-Decker* isoliert werden. Bei stark durchscheinenden Tapeten und kontrastreichen Untergründen empfehlen wir einen Voranstrich mit *decotric Tapetengrund weiß*.

Verarbeitung: *aka Tapetenkleister Normal* unter kräftigem Rühren in kaltes, sauberes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 30 Minuten nochmals kräftig durchschlagen. Die Tapeten mit *aka Tapetenkleister Normal* gleichmäßig einstreichen, zusammenlegen und einweichen lassen. Nach entsprechender Weichzeit die Tapeten verkleben.
Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten.
Kleisterreste mit einem feuchten Tuch entfernen.
Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Ansatzverhältnis:

für	Ansatz	Wassermenge pro 125-g-Paket	125-g-Paket reicht für
Vorkleistern	1 : 65	8 l	50 – 60 m ²
leichte Tapeten	1 : 48	6 l	35 m ²
schwere Tapeten	1 : 40	5 l	30 m ²

Lagerung: Kühl und trocken lagern!

Artikel-Nr.: 054

Gebindegrößen: Faltschachtel à 125 g